

セメント・硬化促進防凍剤 **早強剤 A**

早強剤Aは、モルタルに混和して、
早期強度を増進させるセメント硬化促進剤で、
各種のセメント工事に於いて養生期間の短縮、
工期の短縮に優れた効果を発揮します。

**土木・建設・
左官工事用**

塩化カルシウム・タイプ

塩化カルシウム含有量26%

特 性

■早強性能

- セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。
- 養生期間の短縮、工期短縮が可能です。

性状・荷姿

主成分	外 観	比 重	荷 姿
塩化カルシウム	淡黄色液体	1.25	18kg缶

使用法

- 早強剤Aはセメントの硬化を促進させる為、完全にカクハンしてください。練り置きの使用は避けてください。

18kg缶の標準施工量

セメント1袋の重量=25kg

早強剤添加率	モルタル(1:3)15%厚	セメント袋数
普通ポルトランドセメント×3%	約80㎡	24袋
普通ポルトランドセメント×6%	約40㎡	12袋
普通ポルトランドセメント×12%	約20㎡	6袋

(注)早強剤は「コンクリート中に含まれる塩化物総量の規制」により、コンクリートにはご使用頂けませんのでご注意ください。

PL法に基づく記載

用 途	<ul style="list-style-type: none"> ●セメント混和剤 ●セメント関連以外には使用しないでください。
取扱上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート中に含まれる塩化物規定量を超える場合ご使用できません。鉄筋腐食の原因となります。 ●子どもの手の届かない場所に保管してください。 ●標準使用量の範囲内でご使用ください。 ●ご使用の際、保護メガネ、ゴム手袋など保護具をご使用ください。
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ●皮膚に付着した場合は、ぬるま湯または水を流しながら洗浄する。 ●飲み込んだ場合は、清潔な水で口をよく洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ●他の容器に小分けして保管しないでください。 ●凍結、直射日光を避け屋内保管してください。保管時の温度は40℃未満が望ましい。 ●蒸発、皮張り防止のため使用後はしっかり密封して貯蔵する。
廃棄上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。



左官資材総合販売

青野産業株式会社

本社 〒590-0063 堺市堺区中安井町3丁4番10号
☎072-233-7521(代) FAX072-233-7527

美原営業所 堺市美原区多治井40の3
☎(072)362-3412 FAX(072)362-3480

美原工場 ☎(072)362-3383

住吉営業所 大阪市東住吉区矢田2丁目3番3号
☎(06)6699-4505 FAX(06)6699-8547

和泉営業所 和泉市伏屋町1丁目10番22号
☎(0725)55-6675 FAX(0725)55-0075

寝屋川営業所 寝屋川市点野1丁目1番6号
☎(072)829-1517 FAX(072)838-4781