

タイルセメント（土間用）

タイル張り付け用
プレミックスモルタル

青野タイルセメントは自社工場でセメント、骨材、混和材を適性配合したプレミックスタイルセメントです。タイルの形状にあわせ、A-2/A-3の2種類があります。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1509068
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆

特長

- ・自社工場で一貫生産しているため、常に安定した品質が得られます。
- ・保水性と適度な粘着性があり、コテ塗り作業がスムーズでタイル張り付け作業が容易です。
- ・接着力に優れています。
- ・タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合モルタル（タイル用）と同等の品質を有しています。

適応タイル・工法・下地

- ★ 適応下地
 - ・モルタル下地
- ★ 適応タイル
 - ・タイルセメントA-2
モザイクタイル・小口平タイル・床タイル
 - ・タイルセメントA-3
小口平タイル・二丁掛けタイル・床タイル
- ★ 張付け工法
 - ・密着張り工法、改良圧着張り工法

標準仕様

製品名	荷姿	混練水	塗厚	塗り面積
タイルセメントA-2	25kg/袋	清水5.5ℓ	4~5mm	約4㎡(4mm厚)
タイルセメントA-3	25kg/袋	清水4.5ℓ	5~8mm	約2.5㎡(6mm厚)

性能

項目	試験結果 ※1		品質 ※2	
	A-2	A-3		
保水率(%)	78.1	83.3	70.0以上	
単位容積質量(表示項目kg/ℓ)	1.83	1.90	(1.80)	
接着強さ(N/mm ²)	標準時	1.48	0.68	0.60以上
	温冷繰返し後	1.68	0.58	0.40以上
長さ変化率 ※3 (%)	0.178	0.129	0.20以下	
曲げ強さ(N/mm ²)	6.2	6.5	4.0以上	

※1 試験は、(一財)日本建築総合試験所で実施した。

※2 (一社)公共建築協会 建築材料・設備機材等品質性能評価事業 既調合モルタル(タイル工専用)評価基準による。

※3 数値は収縮を示す。

お取り扱いについて

■ 安全上の注意(応急処置) ■

- ・ 紛体が眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分に洗眼した後に、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- ・ エマルジョンが眼に入った場合は、清浄な水で15分以上洗眼した後に、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、速やかに水で十分に洗い流し、必要に応じて速やかに医師の診断を受けて下さい。
- ・ 吸入した場合は、速やかに新鮮な空気のある場所に移し、水または温水でうがいをさせた後に医師の診断を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせた後に速やかに医師の診断を受けて下さい。

■ 取扱い上の注意 ■

- ・ 眼、皮膚への接触をさけるため、適当な保護具を着用して下さい。
- ・ 取扱い後は顔、手、口等は水で十分に洗浄して下さい。

■ その他 ■

- ・ その他の必要事項については製品安全データシートをご覧ください。

施工方法

下地確認

下地の浮き・割れがないことを確認し、表面の汚れ等を除去してください。
浮き・割れ等は適切な処置をして下さい。

※ タイルの浮き・はく落の原因となりますので、下地の点検は入念におこなってください。

下地処理

下地に付着しているモルタルの接着に有害な付着物は、ワイヤブラシ掛け・サンダー掛け・高圧水洗等で完全に除去して下さい。下地面の吸水調整としてはセルマイティ4～5倍希釈液を約150g/m²塗布して下さい。

練り混ぜ

タイルセメント25kgに対し、所定量の水を加え、ハンドミキサー等でダマが残らないように十分に練り混ぜて下さい。

※ 強度低下の原因となりますので、標準配合を厳守して下さい。加水後の材料は夏季35分以内、冬季60分以内に使い切り、練足し、水を加えての練り直しは避けて下さい。

下地への塗り付け

所定の厚さになる様、コテ圧をかけて塗り付けて下さい。
1回の塗り付け面積は約2m²程度として下さい。

※ 安定した接着力を確保するため必ず2度塗りで所定厚に塗り付けて下さい。
※ タイル張り付け面にくし目を入れると接着不良の原因となるのでくし目は入れないで下さい。

タイル張り付け

タイルの張り付けは現場により、各工法で行ってください。

養生

浮き・はく落の原因となるので、3日間程度、シート養生を行って下さい。
タイルの張り付け後、目地詰めまでの養生は夏季7日以上、冬季14日以上行ってください。
強度安定までの目安は夏季7日以上、冬季14日以上です。

製造元

 **青野産業株式会社**
Aono Sangyo Corporation

本社所在地 大阪府堺市堺区中安井町3丁4番10号 TEL072-233-7521 FAX072-233-7527
美原営業所 大阪府堺市美原区多治井40-3 住吉営業所 大阪府大阪市東住吉区矢田2-3-3
TEL072-362-3412 FAX072-362-3480 TEL06-6699-4505 FAX06-6699-8547
和泉営業所 大阪府和泉市伏屋町1-10-22 寝屋川営業所 大阪府寝屋川市点野1-1-6
TEL0725-55-6675 FAX0725-55-0075 TEL072-829-1517 FAX072-838-4781

●販売取扱店